

Construction Asphalte



GUIDE D'INSTALLATION ET D'INFORMATION PRODUITS

d'entretien pour l'asphalte et la construction



TABLE DES MATIÈRES



À PROPOS DE RESISTO 2

ASPHALTE

- Nettoyeur et dégraisseur 3
- Apprêt pour taches d'huile 3
- Enduit de colmatage 4
- Bouche-fissures caoutchouté 4
- Mélange de nivelage 5
- Mélange d'asphalte de réparation 5
- Protecteur d'entrées asphaltées – mode d'emploi 6
- Protecteur d'entrées asphaltées – régulier – 1 an 7
- Protecteur d'entrées asphaltées – pour entrepreneur – super caoutchouté – 4 ans 7
- Rénovateur de surfaces asphaltées – acrylique 2 ans et 5 ans 8
- Rénovateur de surfaces asphaltées – acrylique 7 ans 9
- Trousse de préparation pour surfaces asphaltées 9

CONSTRUCTION

Enduits pour toiture

- Enduit fibreux 10
- Enduit non fibreux 11

Varié

- Enduit aluminium 11

Enduits à fondation

- Enduit à fondation 12
- Enduit à fondation hiver 12
- Enduit à fondation asphaltique H₂O 13 **NOUVEAU**

Les ciments plastiques

- Ciment plastique régulier 14
- Ciment plastique pro 14
- Ciment plastique pro hiver 15
- Ciment plastique flex 15

À PROPOS DE RESISTO

RESISTO est une division de Soprema Inc., une entreprise manufacturière de produits d'étanchéité établie dans le milieu depuis plus de cent ans. **RESISTO** offre un large éventail de produits de qualité faciles à utiliser et à la portée de tout bricoleur. C'est en 2006 que **RESISTO** a intégré à ses produits résidentiels la gamme de produits connue sous le nom de **RESISTOSEAL^{MC}**. L'information présentée dans ce document vous aidera à bien comprendre l'utilité des produits **RESISTOSEAL^{MC}** et à en faire bon usage.



ASPHALTE

L'asphalte est un matériau qui vieillit bien et qui est 5 fois moins coûteux que le pavé de béton. Il embellit votre propriété ainsi que son aménagement paysager en plus d'être abordable et commode. Pour maximiser la durée de vie de votre entrée asphaltée, il est nécessaire de bien l'entretenir. **RESISTO**, avec la gamme de produits **RESISTOSEAL^{MC}**, vous offre tous les produits nécessaires à l'entretien adéquat de votre entrée asphaltée, allant du nettoyage à la protection de l'asphalte et en passant par la réparation de fissures. Vous n'avez qu'à suivre les étapes !



Étape 1

Nettoyage

Nettoyeur et dégraisseur RESISTOSEAL^{MC}

Une étape de la plus haute importance pour préparer la surface à protéger. Le **nettoyeur et dégraisseur RESISTOSEAL^{MC}** permet de dissoudre et nettoyer les taches d'huile et de graisse sur les surfaces asphaltées.

Le **nettoyeur et dégraisseur RESISTOSEAL^{MC}** est disponible en format de 946 ml.

MODE D'EMPLOI

- Après avoir balayé la saleté et les débris de la surface à traiter, verser une quantité de **nettoyeur et dégraisseur** sur cette dernière.
- Brosser vigoureusement la surface à l'aide d'une brosse ou d'un balai à poils très raides.
- Rincer abondamment avec un boyau d'arrosage pendant que la surface est encore humide.



NOTE : répéter cette étape jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles dans l'eau de rinçage.

Étape 2

Préparation de la surface

Apprêt pour taches d'huile RESISTOSEAL^{MC}

La seconde étape consiste à appliquer l'**apprêt pour taches d'huile RESISTOSEAL^{MC}** sur la surface asphaltée. L'apprêt permet d'optimiser l'adhérence des enduits **protecteurs d'asphalte RESISTOSEAL^{MC}** (étape 4) sur les surfaces altérées par des dépôts d'huile.

L'**apprêt pour taches d'huile RESISTOSEAL^{MC}** est disponible en format de 946 ml.

MODE D'EMPLOI

- Après avoir nettoyé la surface, appliquer une fine couche d'**apprêt pour taches d'huile** à l'aide d'un pinceau.
- Laisser sécher complètement.



NOTE : bien agiter avant d'utiliser le produit.

Étape 3

Colmatage de fissures

Avant d'appliquer le **protecteur d'asphalte RESISTOSEAL^{MC}**, il est nécessaire de boucher et réparer toutes les craques et fissures pour créer une surface lisse et uniforme.

Les **enduits de nivelage et colmatage RESISTOSEAL^{MC}** adhèrent fortement aux parois des fissures et restent flexibles, suivant ainsi les mouvements de l'asphalte dus aux cycles de gel et de dégel. Ils résistent très bien aux écarts de température qu'ils doivent subir année après année. Ils ne sont pas collants, même pendant les chaleurs intenses.

Enduit de colmatage RESISTOSEAL^{MC}

Disponible dans des contenants qui permettent de le verser facilement, l'**enduit de colmatage** à base d'asphalte et de caoutchouc s'utilise pour boucher les petites fissures. Il demeure souple, mais ne devient jamais collant, même pendant les grandes chaleurs. Il est conçu pour des fissures allant jusqu'à 6 mm (1/4 po) de largeur.

L'**enduit de colmatage** est disponible en format de 946 ml et de 3,78 l.

MODE D'EMPLOI

- Débarrasser les fissures des débris et de la poussière.
- Bien agiter et couper le bec à un angle de 45°.
- Presser le contenant et appliquer le produit le long de la fissure.
- Laisser sécher.

Réparation de petites fissures (moins de 6 mm [1/4 po])



NOTE: appliquer l'**enduit de colmatage** lorsque le temps est clément et non pluvieux.

Bouche-fissures caoutchouté RESISTOSEAL^{MC}

Le **bouche-fissures caoutchouté RESISTOSEAL^{MC}** haute performance est idéal pour réparer les fissures, les joints et les autres détériorations des surfaces asphaltées. Il convient pour des fissures jusqu'à 1 cm (3/8 po) de largeur et de profondeur. Celles de plus de 1 cm (3/8 po) de profondeur doivent préalablement être remplies avec du sable fin jusqu'à une profondeur de 1 cm (3/8 po). Attendre 24 heures avant d'appliquer un scellant pour asphalte **RESISTOSEAL^{MC}**.

Le **bouche-fissures** est disponible en format de 300 ml.

Pouvoir couvrant: un cordon de 6 mm (1/4 po) couvrira approximativement 9 mètres (29 pieds) linéaires.

MODE D'EMPLOI

- La surface doit être propre et exempte de débris.
- Le **bouche-fissures RESISTOSEAL^{MC}** peut être appliqué à toute température, mais celle du produit doit être d'au moins 10 °C (50 °F).
- Couper le bec du contenant à un angle de 90°, de façon à ce que l'ouverture soit de 1 cm (3/8 po) de largeur. Percer le sceau à l'intérieur du bec.
- Appliquer le produit dans la fissure.
- Laisser sécher.

Réparation de petites fissures (moins de 1 cm [3/8 po])



Mélange de nivelage RESISTOSEAL^{MC}

Le **mélange de nivelage** en pâte de RESISTOSEAL^{MC} est conçu pour colmater les fissures et joints de dimension moyenne (entre 6 mm [$\frac{1}{4}$ po] et 20 mm [$\frac{3}{4}$ po] de largeur) ainsi que pour corriger de légères dépressions sur les surfaces asphaltées. Le **mélange de nivelage RESISTOSEAL^{MC}** prévient la détérioration des pavés d'asphalte causée par l'usure, la pluie et le gel.

Note: il n'est pas conçu pour les ornières (dé nivellements causées par le poids des automobiles dans les stationnements) ou autres grandes surfaces.

Le **mélange de nivelage** est disponible en format de 3,62 kg ou 13,6 kg.

MODE D'EMPLOI

- Débarrasser les surfaces et les fissures de la poussière et de la graisse.
- Le **mélange de nivelage** est prêt à utiliser. Appliquer avec une truelle trempée fréquemment dans l'eau.
- Pour des réparations de plus de 2,5 cm (1 po) de profondeur, mélanger la même quantité d'un agrégat (composé de sable propre et de pierres concassées ou de sable seulement), au **mélange de nivelage** et ajouter de l'eau jusqu'à l'obtention de la même consistance que le produit initial.
- Après les réparations, niveler et lisser la surface avec une truelle humide.
- Laisser le **mélange de nivelage** sécher et durcir.
Si nécessaire, répéter l'application.

Réparation de moyennes fissures (de 6 à 20 mm [$\frac{1}{4}$ à $\frac{3}{4}$ po])



Mélange d'asphalte pour réparation de fondrières et asphalte de réparation RESISTOSEAL^{MC}

Les **mélanges de réparation d'asphalte RESISTOSEAL^{MC}** permettent de réparer les fondrières (nids-de-poule) et les fissures supérieures à 20 mm ($\frac{3}{4}$ po) sur les entrées asphaltées, les stationnements et les trottoirs. Ils se lient à toutes les surfaces fermes, même mouillées. Ils sont prêts à être utilisés; il suffit de remplir à la pelle et de bien compacter.

Les **mélanges de réparation d'asphalte** sont disponibles en contenants de 4,53 kg, 15 kg et en sacs de 20 kg.

Un sac de 20 kg couvre environ 0,53 m² (5,7 pi²) pour 25 mm (1 po) de profondeur.

MODE D'EMPLOI

- Nettoyer la surface en enlevant tout débris, poussière et eau stagnante.
- Remplir les cavités en laissant un léger surplus de matériel à la surface. Compacter à l'aide d'une pelle ou d'une dameuse.
- Au besoin, saupoudrer du sable à la surface pour limiter l'adhérence de la surface durant la période de mûrissement.
- Laisser ouvert à la circulation immédiatement après l'application pour accélérer le temps de cure.

Réparation de fondrières et fissures supérieures à 20 mm ($\frac{3}{4}$ po)



Étape 4

Protection des surfaces asphaltées

Les protecteurs d'entrées asphaltées **RESISTOSEAL^{MC}** sont faciles à mélanger, s'appliquent facilement et ne laissent aucune trace. Ils sont solubles à l'eau tant qu'ils sont humides; les outils utilisés pour l'application ou les débordements se nettoient donc facilement.

Le seau est fabriqué de plastique PEHD entièrement recyclable. Il peut être utilisé pour le jardinage, la pêche, le rangement et l'entreposage des déchets.

Les protecteurs à base de brai de houille préviendront la pénétration d'eau dans votre asphalte, ce qui constitue l'une des principales causes de la détérioration de cette surface.

MODE D'EMPLOI

- **BRASSER**

Après l'ouverture du contenant, bien mélanger le contenu pour obtenir un mélange consistant et homogène.

- **APPLIQUER**

Appliquer sur la partie la plus élevée de la surface à couvrir. Verser l'**enduit protecteur d'asphalte RESISTOSEAL^{MC}** en forme de rubans. Éviter de procéder à l'application en plein soleil. Par température très chaude, arroser préalablement la surface avec de l'eau (ne pas laisser d'eau stagnante).

- **ÉTENDRE**

Étendre le produit avec la **brosse-applicateur RESISTOSEAL^{MC}**, un long racloir de bonne qualité, ou à l'aide d'un rouleau. Appuyer suffisamment sur l'applicateur pour ne pas laisser d'excédent de produit. Laisser sécher.

- **NETTOYER**

Nettoyer immédiatement les déversements, l'applicateur et le contenant avec de l'eau.



Protecteur d'entrées asphaltées – régulier (1 an)

RESISTOSEAL^{MC}

Une protection pour asphalte de qualité commerciale contre les fissures et la détérioration causée par l'usure, le gel, l'huile, les renversements d'essence, le sel, le soleil et la pluie. Notre **enduit protecteur d'asphalte régulier** RESISTOSEAL^{MC} augmente la durabilité de votre pavage et rehausse l'apparence de votre propriété.

L'**enduit protecteur d'asphalte régulier** est disponible en contenants de 15 l.

Pouvoir couvrant: 20 m² à 49 m² (220 pi² à 530 pi²).

Peut varier selon la porosité de la surface.



Protecteur d'entrées asphaltées – qualité entrepreneur – super caoutchouté (4 ans)

RESISTOSEAL^{MC}

L'**enduit protecteur d'asphalte super caoutchouté de qualité entrepreneur** RESISTOSEAL^{MC} contient plus de caoutchouc et de latex que les protecteurs ordinaires au goudron, il est donc beaucoup plus flexible et résistant aux fissures et à l'oxydation.

L'**enduit protecteur d'asphalte super caoutchouté de qualité entrepreneur** est disponible en contenants de 17 l.

Pouvoir couvrant: 23 m² à 55 m² (250 pi² à 600 pi²). Peut varier selon la porosité de la surface.



Rénovateurs de surfaces asphaltées – *acrylique 2 ans et acrylique 5 ans* RESISTOSEAL^{MC}

Les **rénovateurs de surfaces asphaltées – acrylique 2 ans et 5 ans** sont formulés avec un polymère 100 % acrylique de haute qualité. Ils offrent une protection de qualité commerciale et rehaussent l'apparence de votre entrée asphaltée.

Les **rénovateurs de surfaces asphaltées – acrylique 2 ans et 5 ans** de RESISTOSEAL^{MC} sont des enduits à base d'eau, à séchage rapide, qui ne s'écaillent pas et qui ne dégagent pas d'odeur désagréable lors de leur application. Ils protègent et scellent les surfaces asphaltées contre les infiltrations d'eau, de glace, d'huile et d'essence.

Ils sont respectueux de l'environnement grâce à leur composition à base d'eau et leur faible teneur en COV. Le seau est fabriqué avec du plastique PEHD et est entièrement recyclable.

Les **rénovateurs de surfaces asphaltées – acrylique 2 ans et 5 ans** sont disponibles en format de 15 l.

Pouvoir couvrant : 30 m² à 135 m² (315 pi² à 1500 pi²). Peut varier selon la porosité de la surface.

Ces protecteurs sont faciles à mélanger et à appliquer.

Les outils utilisés à l'application ainsi que les contenants peuvent être facilement nettoyés avec de l'eau tant qu'ils sont humides.

MODE D'EMPLOI

- **BRASSER**

Après l'ouverture du contenant, bien brasser le contenu pour obtenir un mélange consistant et homogène.

- **APPLIQUER**

Nettoyer la surface à réparer avec un jet d'eau et une brosse. Appliquer le **rénovateur d'asphalte** de RESISTOSEAL^{MC} sur la surface asphaltée à l'aide d'un rouleau de qualité. Ne pas appliquer une couche trop épaisse afin de favoriser un séchage uniforme et rapide. Laisser sécher pendant 24 heures après l'application et s'assurer que la surface est sèche avant de permettre la circulation. Pour de meilleurs résultats, éviter de réaliser l'application en plein soleil. Pendant une journée très chaude, arroser préalablement la surface avec de l'eau (ne pas laisser d'eau stagnante).

- **NETTOYER**

Les **rénovateurs d'asphalte – acrylique 2 ans et 5 ans** de RESISTOSEAL^{MC} sont solubles à l'eau tant qu'ils sont humides. Nettoyer immédiatement les déversements, l'applicateur et le contenant avec de l'eau.



Rénovateurs de surfaces asphaltées – acrylique 7 ans – qualité **PREMIUM** RESISTOSEAL^{MC}

Une plus grande résistance pour une meilleure adhérence !

Avec le **rénovateur de surfaces asphaltées - PREMIUM acrylique – 7 ans** de RESISTOSEAL^{MC}, vous aurez une protection de qualité **PREMIUM** utilisée pour prévenir les fissures et la détérioration causées par l'usure, le gel, les déversements d'huile et d'essence, le sel, le soleil et la pluie. Sans danger pour l'environnement, exempt de brai de houille et d'odeur inconfortable.

Renforcé de polyuréthane en dispersion, le **rénovateur de surfaces asphaltées - PREMIUM acrylique – 7 ans** de RESISTOSEAL^{MC} offre de meilleures résistances à l'abrasion et aux produits chimiques.

Le **rénovateur de surfaces asphaltées - PREMIUM acrylique 7 ans** est disponible en format de 15 l.

Pouvoir couvrant : jusqu'à 83 m² (900 pi²). Peut varier selon la porosité de la surface.

Il est recommandé de tester le produit sur une petite surface au préalable pour déterminer la quantité de matériel nécessaire.

Ces protecteurs sont faciles à brasser et à appliquer.

Les outils utilisés à l'application ainsi que les contenants peuvent être facilement nettoyés avec de l'eau tant qu'ils sont humides.



*NOTE : l'application du **rénovateur de surfaces asphaltées - PREMIUM acrylique 7 ans** de RESISTOSEAL^{MC} est la même que celle des **rénovateurs de surfaces asphaltées – acrylique 2 ans et 5 ans***

Trousse de préparation pour surfaces asphaltées RESISTOSEAL^{MC}

La **trousse de préparation pour surfaces asphaltées RESISTOSEAL^{MC}** contient tout le matériel nécessaire afin de nettoyer et réparer les fissures de votre surface asphaltée. Il ne vous reste qu'à sélectionner le protecteur ou le réparateur de votre choix.

Contenu de la trousse

- Nettoyeur et dégraisseur RESISTOSEAL^{MC} (500 ml)
- Apprêt pour taches d'huile RESISTOSEAL^{MC} (500 ml)
- Bouche-fissures RESISTOSEAL^{MC} (300 ml)
- Brosse-raclette (12 pouces)
- Rouleau
- Ruban de sécurité RESISTOSEAL^{MC}
- Gants



**AVEC LES PRODUITS D'ENTRETIEN
D'ASPHALTE RESISTOSEAL^{MC},
VOUS NE SEREZ JAMAIS À « COURT »
DE RESSOURCES!**

RESISTOSEAL^{MC} CONSTRUCTION

Les infiltrations d'eau, que ce soit par le toit ou par les fondations, occasionnent des dommages considérables à votre propriété. Afin de prévenir ces problèmes, il est important de bien entretenir votre toiture et vos fondations, mais surtout, il est important de le faire avec les bons produits. **RESISTO** offre une gamme de produits complémentaires pour assurer l'étanchéité des toitures et des fondations que vous pouvez utiliser afin de maximiser la durée de vie de votre propriété. Habituellement, la durée de vie d'une toiture se situe entre 15 et 20 ans. En utilisant les produits **RESISTOSEAL^{MC} Construction**, vous pourrez tirer le maximum de votre toiture.

Enduits pour toiture

Enduit fibreux RESISTOSEAL^{MC}

L'enduit fibreux **RESISTOSEAL^{MC}** est composé de bitume, de solvant à évaporation rapide, de fibres cellulosiques et de charges minérales. Il est complètement étanche et peut être en contact également avec différents éléments de toiture (cheminées de béton, solins métalliques, etc.). Il est conçu pour régénérer des toitures existantes d'asphalte multicouches afin d'en prolonger la durée de vie utile. Il adhère à divers matériaux et ne nécessite pas d'apprêt.

L'**enduit fibreux** est disponible en contenants de 3,78 l et 18,9 l.

Pouvoir couvrant : 2 à 3 l/m² (5 à 7,5 gal US/100 pi²) selon la porosité de la surface.

MODE D'EMPLOI

L'**enduit fibreux** s'applique à la brosse, au racloir ou au rouleau. Réparer les trous et fissures à l'aide de **ciment plastique** ou de **scellant élastomère** de la gamme **RESISTOSEAL^{MC}** avant d'appliquer l'enduit. L'**enduit fibreux** s'applique sur des surfaces sèches, saines et propres, exemptes de débris, de poussière et d'huile. La protection offerte par l'**enduit fibreux RESISTOSEAL^{MC}** sera d'une durée optimale s'il est protégé des rayons UV, par exemple à l'aide de gravier.



Enduit non fibreux RESISTOSEAL^{MC}

L'**enduit non fibreux RESISTOSEAL^{MC}** est composé de bitume et de solvant à évaporation rapide. Il est complètement étanche et peut être en contact également avec différents éléments de toiture (cheminées de béton, solins métalliques, etc.).

L'**enduit non fibreux** est disponible en contenants de 3,78 l et 18,9 l.

Pouvoir couvrant (en chantier) : 0,5 à 0,7 l/m² (1,2 à 1,7 gal US/100 pi²).

MODE D'EMPLOI

L'**enduit non fibreux** peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation en une seule couche uniforme. L'**enduit non fibreux** s'applique sur des surfaces sèches, saines et propres exemptes de débris, de poussière et d'huile. La protection offerte par l'**enduit non fibreux RESISTOSEAL^{MC}** sera d'une durée optimale s'il est protégé des rayons UV, par exemple à l'aide de gravier.



Variés

Enduit aluminium RESISTOSEAL^{MC}

L'**enduit aluminium RESISTOSEAL^{MC}** est un enduit épais et homogène fait à base de bitume élastomère, de pigments d'aluminium réfléchissants et de solvants. Il restaure et protège de la corrosion les surfaces métalliques : toitures, roulottes, maisons mobiles, bâtiments agricoles, réservoirs, conduites d'eau, etc. Il peut également servir d'enduit de protection sur une toiture d'asphalte en permettant d'abaisser la température de surface et en la protégeant contre les rayons UV.

L'enduit aluminium est disponible en contenants de 300 ml, 3 l, et 18,9 l.

MODE D'EMPLOI

- 1 Bien mélanger l'enduit aluminium avant l'utilisation. Il est recommandé d'utiliser une perceuse munie d'un agitateur vu la viscosité du produit.
- 2 Nettoyer et assécher le support. Si la surface à traiter est fissurée ou percée à certains endroits, nettoyer la surface, appliquer l'**apprêt extérieur RESISTO** et réparer avec la **membrane d'étanchéité aluminium** ou à l'aide de l'enduit **Resistoflash** et de l'**armature Flashing**.
- 3 Appliquer une ou deux couches d'**enduit aluminium**, selon l'état des surfaces et l'effet désiré, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou par pulvérisation.

Recommandations pour la pulvérisation

- Il est important de très bien brasser le produit avant de commencer l'application, et périodiquement durant l'application.
- On recommande un équipement de type « Airless » capable de développer une pression de 3000 PSI, équipé d'un boyau de 1/4 po de diamètre et d'une buse à diamètre d'orifice de 19 à 25 mil.
- Au besoin, on peut diluer le produit avec un diluant de type xylène ou un autre type de diluant. Ne pas utiliser plus de 10 % de diluant. Une dilution plus importante diminue la protection contre la corrosion.



- Au besoin, appliquer une deuxième mince couche lorsque la première est sèche (environ 24 heures). Diluer l'enduit à un taux de 25 % à l'aide d'un solvant.
- L'**enduit aluminium** peut être appliqué sur un support déjà peint. Cependant, après avoir appliqué l'enduit, il est déconseillé de le peindre.
- Nettoyer le pulvérisateur dès la fin de l'application avec un diluant à peinture.

Enduits à fondation

Enduit à fondation RESISTOSEAL^{MC}

L'**enduit à fondation RESISTOSEAL^{MC}** est composé de bitume et de solvant à évaporation rapide. Il s'applique sur les murs de fondation, semelles, murs de soutènement, murs en aile, culées et ponceaux. Il est utilisé pour protéger les fondations contre l'humidité.

L'**enduit à fondation** est disponible en contenants de 3,78 l et 18,9 l.

Pouvoir couvrant (en chantier) : 0,5 à 0,7 l/m² (1,2 à 1,7 gal US/100 pi²).

MODE D'EMPLOI

L'**enduit à fondation RESISTOSEAL^{MC}** peut être appliqué au pinceau ou au rouleau de manière à former un film continu. Une version pulvérisable est également disponible sur demande. La surface de béton doit être saine et exempte de fissures ou de toute autre irrégularité. Éviter l'application sur des surfaces humides ou givrées. Il est recommandé de sceller les tirants de coffrage à l'aide d'un **ciment plastique** de la gamme **RESISTOSEAL^{MC}** avant l'application de l'**enduit à fondation RESISTOSEAL^{MC}**. Il faut s'assurer que ce dernier soit sec au toucher avant de permettre le remblaiement.



Enduit à fondation hiver RESISTOSEAL^{MC}

L'**enduit à fondation hiver RESISTOSEAL^{MC}** est composé de bitume et de solvant à évaporation rapide. Il s'applique sur les murs de fondation, semelles, murs de soutènement, murs en aile, culées et ponceaux. Idéal lors des températures hivernales.

L'**enduit à fondation hiver** est disponible en contenants de 18,9 l.

Pouvoir couvrant (en chantier) : 0,5 à 0,7 l/m² (1,2 à 1,7 gal US/100 pi²).

IMPORTANT : pour une application plus aisée de produit, conditionner le produit à une température d'au moins 10 °C (50 °F) avant son utilisation.



*NOTE : l'application de l'**enduit à fondation hiver** est la même que celle de l'**enduit à fondation**.*

Enduit à fondation asphaltique H₂O RESISTOSEAL^{MC}

Idéal pour protéger les structures de maçonnerie ou de béton et prévenir l'absorption et l'infiltration de l'humidité.

L'**enduit à fondation asphaltique H₂O RESISTOSEAL^{MC}** est un enduit d'émulsion bitumineuse à base d'eau sans COV servant à la protection des murs de fondations, semelles, murs de soutènement, murs en aile, culées et ponceaux.

CARACTÉRISTIQUE

- Sèche rapidement.
- Sans solvants, ni COV.

MODE D'EMPLOI

- La surface à couvrir doit être exempte de givre, d'huile, de particules effritées ou de tout autre débris et poussière.
- Réparer préalablement tous les trous et fissures avec le **ciment plastique RESISTOSEAL^{MC}**.
- Bien mélanger l'enduit avant son application.
- Appliquer sur une surface propre, à une température de 5 °C (41 °F) et plus*, à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur.
- Le temps de séchage varie entre 12 et 36 heures, selon les conditions atmosphériques ambiantes et la quantité appliquée.
- Le produit doit être sec au toucher avant le remblaiement.
- Température d'application maximale : 32 °C (90 °F).
- Ne pas appliquer sur les surfaces excessivement humides.
- Protéger l'application fraîche de l'eau jusqu'à ce que le produit soit sec au toucher.
- Appliquer sans dilution ou délayage.

Si la température est inférieure à 5 °C (41 °F), utiliser l'enduit à fondation RESISTOSEAL^{MC}** (à base de solvant).*

POUVOIR COUVRANT*

3,78 L : 35 ft² to 44 ft² (3 m² to 4 m²)

18,9 L : 16 m² à 21 m² (175 pi² à 225 pi²)

**Valeurs approximatives qui varient selon l'épaisseur de la couche appliquée et l'état du support.*

ENTREPOSAGE

- Garder à l'abri du gel.
- Température d'entreposage : maximum 40 °C (104 °F).
- Durée d'entreposage : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et bien aéré.

Note : bien refermer l'emballage après chaque utilisation.

NOUVEAU



Ciments plastiques

MODE D'EMPLOI

Les **ciments plastiques RESISTOSEAL^{MC}** s'appliquent sur une surface propre à l'aide d'une truelle ou d'un extrudeur à cartouche standard.

Ciment plastique régulier RESISTOSEAL^{MC}

Le **ciment plastique régulier RESISTOSEAL^{MC}** est un mastic noir à base de bitume, sans polymère. Il peut être utilisé pour diverses applications telles que le mastic de réparation, calfeutrage et remplissage de joints ou de fissures et adhère à divers matériaux, sans apprêt. Sa formule économique offre une bonne résistance aux variations de température.

Le **ciment plastique régulier** est disponible en contenants de 1 kg, 4 kg, 10 kg et 20 kg, ainsi qu'en cartouches de 300 ml.

Pour surfaces sèches.



Ciment plastique pro RESISTOSEAL^{MC}

Le **ciment plastique pro RESISTOSEAL^{MC}** est un mastic noir à base de bitume, sans polymère, utilisé pour assurer l'étanchéité des solins, événements, relevés et autres éléments de toiture, ainsi que pour réparer divers joints, trous et fissures. Sa formule offre une bonne résistance aux variations de température. Il peut être utilisé pour diverses applications telles que le mastic de réparation, calfeutrage et remplissage de joints ou de fissures et adhère à divers matériaux, sans apprêt.

Le **ciment plastique pro** est disponible en contenants de 1 kg, 4 kg, 10 kg et 20 kg, ainsi qu'en cartouches de 300 ml et 850 ml.

Pour surfaces sèches ou humides.



Ciment plastique pro hiver RESISTOSEAL^{MC}

Le **ciment plastique pro hiver RESISTOSEAL^{MC}** est un mastic à base de bitume, sans polymère, utilisé pour assurer l'étanchéité des solins, événements, relevés et autres éléments de toiture ainsi que pour réparer divers joints, trous et fissures.

Le **ciment plastique pro hiver** est disponible en contenants de 20 kg.

Il peut être appliqué sur une surface sèche ou humide.

Idéal lors des températures hivernales.

IMPORTANT : pour une application plus aisée du produit, conditionner le **ciment plastique pro hiver** à une température d'au moins 10 °C (50 °F) avant son utilisation.



Ciment plastique flex RESISTOSEAL^{MC}

Le **ciment plastique flex RESISTOSEAL^{MC}** offre une bonne résistance aux variations extrêmes de température tout en conservant sa flexibilité. Fait à base de bitume, avec polymère, il est utilisé pour assurer l'étanchéité des éléments de toiture tels que les solins, événements ou relevés, ainsi que pour réparer divers joints, trous et fissures (toitures multicouches, surfaces de béton, etc.).

Le **ciment plastique flex** est disponible en contenants de 4 kg et 20 kg et en cartouches de 300 ml.

Pour surfaces sèches ou humides.



**VOTRE TRAVAIL SERA « BÉTON »
GRÂCE AUX PRODUITS DE QUALITÉ
RESISTOSEAL^{MC} CONSTRUCTION !**





une division de **SOPREMA**